

### 3. Spaltband und Zuschnitte

#### 3.3 elektrolytisch verzinkt [ZE]

Blatt 1

Werkstoff			
	EN-Kurzname	DIN-Kurzname	Norm
weiche Stähle zum Kaltumformen	DC01+ZE	St 12 ZE	EN 10152 / DIN 17163
	DC03+ZE	RR St 13 ZE	EN 10152 / DIN 17163
	DC04+ZE	St 14 ZE	EN 10152 / DIN 17163
	DC05+ZE	St 15 ZE	EN 10152
	DC06+ZE	IF 18 ZE	EN 10152
	DC07+ZE		EN 10152
	höherfeste Stähle zum Umformen *	HC260LA+ZE	
HC300LA+ZE			EN 10268
HC340LA+ZE			EN 10268
HC380LA+ZE			EN 10268
HC420LA+ZE			EN 10268

\* LA = mikrolegierte Stähle; I = isotrope Stähle; Y = höherfeste IF-Stähle  
P = phosphorlegierte Stähle; B = bake-hardening Stähle

weitere Werkstoffgüten auf Anfrage

Abmessungsbereich	
Spaltband	Dicke 0,40 - 2,99 mm Breite 8,00 - 600 mm
Zuschnitte	Dicke 0,40 - 2,99 mm Breite 200 - 1500 mm Länge 200 - 6000 mm
Band	Dicke 0,40 - 2,99 mm Breite 600 - 1500 mm
Blech	Dicke 0,40 - 2,99 mm Breite 600 - 1500 mm Länge 1000 - 6000 mm

Andere Abmessungen und Dicken sind nach Absprache möglich.

### 3. Spaltband und Zuschnitte

#### 3.3 elektrolytisch verzinkt [ZE]

Blatt 2

#### Toleranzen / Normen

technische Lieferbedingungen	EN- / DIN- / Werksnorm (SIZ)
Mass- und Formabweichungen	EN 10131 / DIN 1541
Spaltband- und Zuschnitttoleranzen	Länge / Breite +/- 0,2 mm Engere Toleranzen sind nach Absprache möglich.
Prüfbescheinigung	EN 10204

#### Ausführungen

Zinkauflagegruppen	Normalauflage	25/25	2,5 µm Zinkauflage * verstärkte Zinkauflage verstärkte Zinkauflage verstärkte Zinkauflage einseitige Zinkauflage unterschiedl. Zinkauflage
	Spezialauflage	50/50	
		75/75	
		100/100	
	Differenzauflage	25/0	
		25/50	
<p>* Eine Zinkschichtdicke von 2,5 µm je Seite entspricht einer Zinkauflage von ca. 18 g/m<sup>2</sup> je Seite (resp. 1,0 µm entspricht ca. 7,1 g/m<sup>2</sup> je Seite).</p>			
Oberflächenart	übliche Oberfläche	A / O3	
	beste Oberfläche	B / O5	
Oberflächennachbehandlung	phosphatiert	P	
	phosphatiert und chemisch behandelt	PC	
	chemisch passiviert	C	
	geölt	O	
	versiegelt	S	
	unbehandelt	U	
Anti-Finger-Print	(AFP)		

### 3. Spaltband und Zuschnitte

#### 3.3 elektrolytisch verzinkt [ZE]

Blatt 3

<b>Aufmachung</b>		
Band, Spaltband	ID (400, 508, 610 mm) AD Rollengewicht	oder nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung
Tafeln, Zuschnitte	Paketgewicht	nach Vereinbarung
<b>Verpackungsart</b>		

Die Verpackung ist gemäss Verpackungsschlüssel zu vereinbaren.