

3. Spaltband und Zuschnitte

3.1 warmgewalzt / nachgewalzt

Blatt 1

| Werkstoff | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| | EN-Kurzname | DIN-Kurzname | Norm |
| weiche Stähle zum Kaltumformen | DD11 | StW 22 | EN 10111 / DIN 1614 |
| | DD12 | RR StW 23 | EN 10111 / DIN 1614 |
| | DD13 | StW 24 | EN 10111 / DIN 1614 |
| | DD14 | | EN 10111 |
| allgemeine Baustähle | S235JR | RSt 37-2 | EN 10025 / DIN 17100 |
| | S355J2 | St 52-3 | EN 10025 / DIN 17100 |
| höherfeste Stähle zum Umformen | S315MC | QStE 340 TM | EN 10149 / SEW 092 |
| | S355MC | QStE 380 TM | EN 10149 / SEW 092 |
| | S420MC | QStE 420 TM | EN 10149 / SEW 092 |
| | S460MC | QStE 460 TM | EN 10149 / SEW 092 |
| | S500MC | QStE 500 TM | EN 10149 / SEW 092 |
| | S550MC | QStE 550 TM | EN 10149 / SEW 092 |
| | S600MC | | EN 10149 |
| | S650MC | | EN 10149 |
| | S700MC | | EN 10149 |
| Vergütungsstähle | 51CrV4, 42CrMo4 | | EN 10083 |
| | 20MnB5, 30MnB5 | | EN 10083 |
| Einsatzstähle | C10E | | EN 10084 |
| | 16MnCr5, 20MnCr5 | | EN 10084 |
| weitere Werkstoffgüten auf Anfrage | | | |

| Abmessungsbereich | |
|--------------------------|---|
| Spaltband | Dicke 1,00 - 13,00 mm Breite 8,00 - 600 mm |
| Zuschnitte | Dicke 1,00 - 6,00 mm Breite 200 - 1500 mm Länge 200 - 6000 mm |

3. Spaltband und Zuschnitte

3.1 warmgewalzt / nachgewalzt

Blatt 2

Abmessungsbereich

| | |
|-------|--|
| Band | Dicke 1,00 - 6,00 mm Breite 600 - 1500 mm |
| Blech | Dicke 1,00 - 6,00 mm Breite 600 - 1500 mm Länge 1000 - 6000 mm |

Andere Abmessungen und Dicken sind nach Absprache möglich.

Toleranzen / Normen

| | |
|------------------------------------|---|
| technische Lieferbedingungen | EN- / DIN-Norm oder SEW |
| Mass- und Formabweichungen | EN 10051 / DIN 1016 EN 10048 Engere Dickentoleranzen (nachgewalzt) sind nach Absprache möglich. |
| Spaltband- und Zuschnitttoleranzen | Länge / Breite +/- 0,2 mm Engere Toleranzen sind nach Absprache möglich. |
| Prüfbescheinigung | EN 10204 |

Ausführungen

| | | |
|-----------------------|--------------------------|----|
| Oberflächenausführung | gebeizt, leicht eingeölt | |
| Kantenform | geschnittene Kanten | GK |
| | entgratete Kanten | SK |
| | arrondierte Kanten | SK |

3. Spaltband und Zuschnitte

3.1 warmgewalzt / nachgewalzt

Blatt 3

| Aufmachung | | |
|-----------------------|--|--|
| Band, Spaltband | ID (400, 508, 610 mm) AD Rollengewicht | oder nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung |
| Tafeln, Zuschnitte | Paketgewicht | nach Vereinbarung |
| Verpackungsart | | |

Die Verpackung ist gemäss Verpackungsschlüssel zu vereinbaren.