

2. Walzprodukte

2.1 Grobbleche - Quartobereich

Als Vormaterial werden Brammen aus Block- oder Strangguss eingesetzt. Die Ausbringung erfolgt auf einem Quartogerüst in Dicken von 3 mm bis 450 mm.

2.2 Warmbreitband und Bandbleche

Ausgangsmaterial sind Stranggussbrammen. Die Bleche werden auf einer Warmbreitbandstrasse in Dicken von 1,50 mm bis 20 mm ausgewalzt und aufgerollt oder quer- bzw. längsgeteilt. Die Oberfläche der Bleche ist mehrheitlich roh oder gebeizt.